ITECMA

PGF BRILLANT

GALVANISATION À FROID

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Retouche des pièces galvanisées
- Protection des cordons de soudure
- Double protection chimique et mécanique
- Très bonne tenue à la corrosion : 2000h au test du brouillard salin test ASTM B117
- Utilisable à basse température
- Résiste sans altération jusqu'à 350°C
- Séchage rapide : manipulable après 15 min
- Pulvérisation fine offrant un magnifique aspect métallisé
- Pouvoir couvrant : 3 à 4m² selon le support et l'épaisseur
- Pureté de l'aluminium : 98%
- Pureté du zinc : 99%
- Epaisseur d'une couche : ≈ 30 µm

DOMAINES D'APPLICATION

- S'applique sur les cordons de soudure, métaux ferreux acier, fer, alliages domestique ou industrielle nécessitant une parfaite résistance aux effets de la corrosion dans le temps et aux altérations venant de l'extérieur (humidité, salinité, agression chimique).

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer à l'aide d'un dégraissant les surfaces à protéger avant toute application
- Poncer ou brosser en cas de présence de rouille labile
- Bien agiter l'aérosol pour décoller la bille et homogénéiser la galva
- Pulvériser en couche croisée à 20/30 cm de la surface
- Attendre 15 à 10 minutes pour la deuxième couche
- Séchage complet en 24h00
- Purger l'aérosol tête en bas

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• État physique :	Liquide
• Couleur :	Aluminium
• Odeur :	Solvant organique
• Point éclair :	< 0°C
• Pont d'ébullition :	< 0°C
• Masse volumique :	0.882 g/cm^3

CONDITIONNEMENT

• Aérosol 650ml x 6	Code produit : IT1139154

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

WWW.ITECMA.FR

Cette fiche technique a été établie le 27/09/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec
DÉPARTEMENT ITECMA
5 BIS, RUE RETROU 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30